



LIQUID RUBBER

ΕΥΕΛΙΚΤΗ, ΔΥΝΑΤΗ ΠΑΣΤΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Πάστα επιδιόρθωσης για επισκευή, προστασία και αδιαβροχοποίηση 1001 αντικειμένων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανική για να κολλάει και να στεγανοποιεί λάστιχο, δέρμα, ύφασμα, νεοπρένιο, διάφορα συνθετικά (όπως Hyralon®), ξύλο, μέταλλο ή κεραμικά. Κατάλληλη επίσης για να επιδιορθώνει (αθλητικά) παπούτσια, (σόλες και τακούνια), μπότες, γάντια, παντόφλες, μπαστούνια (του χόκεϊ), φουσκωτά αντικείμενα (όπως σκάφη, στρώματα αέρα) κατασκευές από λάστιχο ή μαλακό PVC, αδιάβροχα, τσάντες ταξιδιού, στολές κατάδυσης, καταδυτικό εξοπλισμό, σκηνές, σέλες (αλόγων), διακοσμητικά υλικά, προβολείς και για να ενισχύει ραφές βελόνας. Κατάλληλη επίσης για πλήρωση αρμών και κενών. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ Πολυπροπυλένιο (PP), πολυαιθυλένιο (PE) και P.T.F.E.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ισχυρό
- Αδιάβροχο
- Παραμένει ελαστικό
- Γενικής χρήσης
- Πλήρωση κενών
- Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία εύρους από -40°C έως +120°C
- Διαφανές

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από +5 °C ή σε εξαιρετικά χαμηλή σχετική υγρασία αέρα.

Απαιτήσεις επιφάνειας: Τα υλικά που πρέπει να επισκευαστούν πρέπει να είναι στεγνά μέσα και έξω.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας : Όλα τα μέρη πρέπει να είναι απόλυτα καθαρά και χωρίς λιπαρότητα. Πάντα να εκτραχύνετε τις επιφάνειες με το γυαλόχαρτο που εσωκλείεται.

Εργαλεία: Γυαλόχαρτο και σπάτουλα (εσωκλείονται δωρεάν).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

Χρησιμοποιήστε σπάτουλα για να απλώσετε το προϊόν σε 2 mm πάχος στην περιοχή που θέλετε να επιδιορθώσετε (σε όλη την επιφάνεια κατά προτίμηση). Λειάνετε την κόλλα με σπάτουλα. Επιδιόρθωση σε σόλες παπουτσιών και λαστιχένιες βάρκες: οι επιφάνειες πρέπει να είναι τέλεια καθαρισμένες και στεγνές. Χρησιμοποιήστε γυαλόχαρτο. Απλώστε μια λεπτή στρώση πάστας (μικρότερη από 1mm). Πιέστε την εσωκλειόμενη γάζα πολυεστέρα (ελαχ. πλάτος 2,5 cm) στην κόλλα χρησιμοποιώντας την εσωκλειόμενη σπάτουλα. Απλώστε μια λεπτή στρώση πάστας πάνω και γύρω από τη γάζα. Λειάνετε με τη σπάτουλα και με λίγο υγρό πιάτων. Αφήστε να κολλήσει για τουλάχιστον 48 ώρες.

Χρόνος παραμονής ανοικτό : 10-15 λεπτά

Λεκέδες / υπολείμματα : Αφαιρέστε φρέσκους λεκέδες αμέσως με ασετόν. Τα ξεραμένα υπολείμματα κόλλας αφαιρούνται μόνο μηχανικά.

Σημεία προσοχής : Όταν το καπάκι είναι κολλημένο, κρατήστε το κάτω από βρύση με ζεστό νερό και ξεβιδώστε. Αφαιρέστε τυχόν σκληρυνθείσα πάστα στο καπάκι με κοφτερό μαχαίρι. Το Bison Rubber Repair ωριμάζει με την επίδραση της υγρασίας του αέρα. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να εμφανιστεί λίγος αφρός. Χαμηλά επίπεδα υγρασίας του αέρα μπορεί να επιβραδύνουν τη διαδικασία σκλήρυνσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ*

Χρόνος επεξεργασίας: Περίπου 15 λεπτά

Στέγνωμα / χρόνος ωρίμανσης: Περίπου 4-24 ώρες. Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες, π.χ. θερμοκρασία και υγρασία.

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αντοχή στην υγρασία : Πολυ Καλό

Αντοχή στο νερό: Πολυ Καλό

Αντοχή στη θερμοκρασία : -40°C - +120°C

Αντοχή στην UV ακτινοβολία : Καλό

Αντοχή στα χημικά: Καλή

Ικανότητα βαφής: Καλή

Εκαστικότητα : Πολυ Καλό

Ικανότητα πλήρωσης: Πολυ Καλό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Πολυμερές με μνήμη σχήματος (SMP)

Τεχνική Συγκόλλησης : Εφαρμογή στην μια πλευρά

Χρώμα: Διάφανο

Συνοχή : Παστώδες

Ιξώδες : Περίπου Παστώδες



LIQUID RUBBER

ΕΥΕΛΙΚΤΗ, ΔΥΝΑΤΗ ΠΑΣΤΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Στέρεες ύλες: Περίπου 100 %

Πυκνότητα: Περίπου 1.1 g/cm³

Συρρίκνωση: Περίπου 0 %

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τουλάχιστον 12 μήνες μετά από την ημερομηνία παραγωγής. Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Να φυλάσσεται σε δροσερό, στεγνό μέρος, προφυλαγμένο από τον παγετό.