



BISON KIT®

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Εξαιρετικά ισχυρή κόλλα επαφής γενικής χρήσης με βάση το λάστιχο νεοπρενίου. Για αναρίθμητες εργασίες επισκευής και DIY που απαιτούν άμεση συγκόλληση. Εξαιρετικά κατάλληλη για υλικά υπό πίεση. Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. Αντοχή σε θερμοκρασίες μεταξύ -40 °C και + 70 °C.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανική για επιφανειακή συγκόλληση ή πλαστικοποίηση πολλών υλικών που απαιτούν άμεση συγκόλληση, χρήση ή επεξεργασία. Για παράδειγμα, κολλάει ξύλο, πάγκο, καπλάμα, πλαστικά και μεταλλικά πάνελ (HPL, Formica®), λάστιχο, δέρμα, φελλό, καμβά, λινέλαιο και αφρό πολυαιθέρα, μεταξύ άλλων, με τον εαυτό τους καθώς και σε πολλές άλλες επιφάνειες. Επίσης για την επισκευή παπουτσιών, τσαντών, παιχνιδιών και χαλιών, ή για χειροτεχνία (χόμπι). ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ αφρός πολυστερίνης (Tempex®), PE, PP και βινύλιο.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Κολλάει αμέσως
- Εξαιρετικά ισχυρή
- Κατάλληλη για υλικά υπό πίεση
- Γενικής χρήσης
- Ρευστή
- Αντέχει στην υγρασία και τον παγετό
- Απλό στη χρήση
- Αντοχή σε θερμοκρασίες μεταξύ -40 °C και + 70 °C

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Χρησιμοποιείτε την κόλλα και τα εξαρτήματα που πρέπει να κολλήσετε μόνο σε θερμοκρασία δωματίου. Η σχετική υγρασία πρέπει να είναι κάτω από 65%. Αυτό είναι για να αποφευχθεί ο σχηματισμός φυσαλίδων στο τελικό προϊόν. Αφού συνδεθεί, νέα προσαρμογή δεν είναι πλέον δυνατή. Πάντα δοκιμάστε πρώτα σε ένα (μικρό) μέρος της επιφάνειας.

Απαιτήσεις επιφάνειας: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνη και λίπη με καλή εφαρμογή. Καθαρίστε και απολιπάνετε τις επιφάνειες που θα κολληθούν για βέλτιστα αποτελέσματα.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας : Για βέλτιστο αποτέλεσμα, απολιπάνετε πρώτα.

Εργαλεία: Χρησιμοποιήστε ένα στερεό πινέλο ή ένα λεπτό οδοντωτό (1 mm) διανομέα κόλλας για να καλύψετε μεγάλες επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε έναν κύλινδρο ή ένα λαστιχένιο σφυρί για να ενωσετε σταθερά τα υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραιωμένος: Κατά προτίμηση δε πρέπει να αραιώνεται

Χρήση: 2-2.5 m² / litre, εφαρμοσμένη και στις δύο πλευρές, ανάλογα με τη φύση των υλικών που πρόκειται να κολληθούν

Οδηγίες χρήσης:

Τα μέρη πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και απαλλαγμένα από λίπη. Καλύψτε πλήρως τις δύο επιφάνειες. Αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 10-40 λεπτά. Σε περίπτωση πορώδους υλικού, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση και αφήστε την να στεγνώσει. Στη συνέχεια ενώστε τις επιφάνειες και σφίξτε ή χτυπήστε σταθερά (με λαστιχένιο σφυρί).

Χρόνος πίεσης (+20°C): Μικρός; η πίεση είναι πιο σημαντική από τον χρόνο πίεσης.

Χρόνος παραμονής ανοικτό : 10 - 40 λεπτά. Η κόλλα πρέπει να είναι στεγνή στην αφή και να έχει σταματήσει να κάνει ίνες. Ο χρόνος εργασίας εξαρτάται από το πορώδες των υλικών (όσο πιο πορώδες, τόσο ταχύτερα απορροφάται η κόλλα, έτσι ο χρόνος εργασίας είναι μικρότερος) και την θερμοκρασία (μια υψηλή θερμοκρασία οδηγεί σε ταχύτερη εξάτμιση του διαλύτη, οπότε ο χρόνος εργασίας είναι μικρότερος).

Λεκέδες / υπολείμματα : Αφαιρέστε αμέσως τα υπολείμματα υγρής κόλλας με το Degreaser / Thinner για το Bison Kit®. Η αποξηραμένη περίσσεια κόλλας μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικό τρόπο ή με απογυμνωτήρα χρωμάτων (δοκιμάστε πριν).

Σημεία προσοχής : Για βέλτιστα αποτελέσματα, τόσο η κόλλα όσο και τα προς συγκόλληση μέρη πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου (σίγουρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κάτω από τους + 10 °C). Η τελική αντοχή συγκόλλησης εξαρτάται από την πίεση που ασκείται. Γι' αυτό, πιέστε όσο το δυνατόν πιο σταθερά σε ολόκληρη την επιφάνεια. Σε περίπτωση που ο συγκολλητικός σύνδεσμος μεταξύ πορώδων υλικών εκτίθεται σε μακρόχρονη επαφή με νερό, η κόλλα μπορεί να αποσυνδεθεί από την υγρή επιφάνεια.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ*

Τελική δύναμη συγκόλλησης μετά από : Περίπου 24 ώρες

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.



BISON KIT®

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αντοχή στο νερό: Καλό

Αντοχή στη θερμοκρασία : Μεταξύ -40°C και +70°C

Αντοχή στην UV ακτινοβολία : Καλό

Αντοχή στα χημικά: Ανθεκτική σε έλαια, βάσεις και οξέα.

Εκαστικότητα : Πολυ Καλό

Ικανότητα πλήρωσης: Περιορισμένα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Πολυχλωροπρένιο

Ιξώδες: Περίπου 2500 MPa.s

Στέρεες ύλες: Περίπου 25 %

Πυκνότητα: Περίπου 0.87 g/cm³

Αντοχή διατμήσεως : Περίπου 300 N/cm²

Συρρίκνωση: Περίπου 75 %

Δύναμη φλοιού: Περίπου 300 N/cm

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Η σπασμένη συσκευασία περιορίζει τη διάρκεια ζωής. Αποθήκευση με καλά κλεισμένη συσκευασία σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου. Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 24 μήνες.