



GRIZZLY MONTAGE POWER

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΠΑΓΜΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Εξαιρετικά δυνατή και γρήγορη κατασκευαστική κόλλα γενικής και εσωτερικής χρήσης, με ισχυρό αρχικό άρπαγμα ($500\text{kg}/\text{m}^2$ σε 10 δευτερόλεπτα) και τελική δύναμη ($60\text{kg}/\text{cm}^2$ σε 24 ώρες). Κατάλληλη για συγκόλληση όλων των ειδών αντικειμένων σε πορώδεις επιφάνειες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλη για όλως των ειδών αντικείμενα: π.χ. Trespa®, σίδερο, αλουμίνιο, ψευδάργυρο, (ανοξειδωτο) ατσάλι, και άλλα μέταλλα, πέτρα, κεραμικά, τσιμέντο, τούβλο, γύψο, γυαλί, PVC, ABS, PC, PMMA και άλλα συνθετικά υλικά (δοκιμάστε σε ένα σημείο πρώτα), φελλό και αφρό πολυστερίνης, σε πορώδεις επιφάνειες όπως ξύλο, πέτρα, τσιμέντο, γύψος και μοριοσανίδες.

Όλα τα είδη αντικειμένων: π.χ. σοβατεπί, πηγάκια, πλαίσια παραθύρων, πλάκες ανοξειδωτού χάλυβα, κουφώματα, προσόψεις, μονωτικά υλικά, επενδύσεις σκάλας, υλικά επίστρωσης, δάπεδα πατώματος, γυψοσανίδες, κεραμικά πλακάκια, διακοσμητικά πολυστερίνης και τελειώματα. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ PE, PP, PTFE, τσιμέντο, επιφάνειες μόνιμα υγρές και για συγκόλληση μη πορώδους υλικού σε μη πορώδες υπόστρωμα. Όταν κολλάτε πλαστικά πάντα να κάνετε ρώτα τεστ πρόσφυσης. Η κόλληση σε πλαστικά μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο συνθετικού και την ποιότητα του πλαστικού.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ισχυρό αρχικό άρπαγμα ($500\text{kg}/\text{m}^2$ σε 10 δευτερόλεπτα) και τελική δύναμη ($60\text{kg}/\text{cm}^2$ σε 24 ώρες).
- Για όλα τα υλικά
- Κατάλληλο για πορώδεις και άνισες επιφάνειες
- Για εσωτερική χρήση
- Εύκολη στην εφαρμογή
- Γεμίζει κενά
- Χωρίς διαλύτες
- Μόνιμα ελαστική
- Διορθώνεται
- Ανθεκτική στην υγρασία
- Ανθεκτική σε θερμοκρασίες

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεταξύ $+5^\circ\text{C}$ και $+40^\circ\text{C}$.

Απαιτήσεις επιφάνειας: Και οι δυο επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λίπη. Το ένα από τα δυο μέρη πρέπει να είναι πορώδες (απορροφητικό).

Εργαλεία: Απλώστε το προϊόν χρησιμοποιώντας πιστόλι σιλικόνης (π.χ. Bison Power Pistol). Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε λαστιχένιο σφυρί και χτυπήστε ελαφρά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπάτουλα κόλλας (2mm).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

Πριν τη χρήση ανοίξτε την φύσιγγα κόβοντας την πλαστική μύτη με το πολυεργαλείο της Bison. Στερεώστε το ακροφύσιο στην φύσιγγα και κόψτε υπό λοξή γωνία στην επιθυμητή διάμετρο. Απλώστε στην μια πλευρά σε στέρεη, καθαρή από σκόνη και λίπη επιφάνεια. Απλώστε σε τελείες ή γραμμές (10-40 cm). Πιέστε σταθερά ή χτυπήστε και αφήστε να σκληρύνει. Υποστηρίξτε βαριά υλικά για 10 δευτερόλεπτα. Αφαιρέστε το περίσσειμα της κόλλας αμέσως με αμμωνία. Τελική ωρίμανση μετά από 24 ώρες ανάλογα με την επιφάνεια και τις συνθήκες.

Λεκέδες / υπολείμματα : Χρησιμοποιήστε νερό για τον καθαρισμό των εργαλείων και για την αφαίρεση υγρών λεκέδων και υπολειμμάτων. Τα στεγνά υπολείμματα κόλλας μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με μηχανικά μέσα.

Συμβουλή: Προτείνουμε την Bison Grizzly Montage Power για εσωτερική χρήση.

Προτείνουμε την Bison Grizzly Montage Extreme για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ*

Στέγνωμα / χρόνος ωρίμανσης: Περίπου Αρχικό άρπαγμα σε 10 δευτερ.

Τελική δύναμη συγκόλλησης μετά από : Περίπου 24 ώρες

* Ο χρόνος σκληρύνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αντοχή στην υγρασία : Καλό

Αντοχή στο νερό : Περιορισμένα



GRIZZLY MONTAGE POWER

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΠΑΓΜΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ**

Αντοχή στη θερμοκρασία : -20°C - +80°C

Αντοχή στην UV ακτινοβολία : Πολυ Καλό

Αντοχή στα χημικά: Καλή

Ικανότητα βαφής: Πολύ καλή

Εκαστικότητα : Καλό

Ικανότητα πλήρωσης: Καλό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Διασπορά ακρυλικού

Χρώμα: Λευκό

Ιξώδες : Περίπου Παστώδες

Στέρεες ύλες: Περίπου 65 %

Πυκνότητα: Περίπου 1,28 g/cm³

Αρχική δύναμη συγκόλλησης: Περίπου 0.5 N/cm²

Αντοχή διατμήσεως : Περίπου 600 N/cm²

Συρρίκνωση: Περίπου 35 %

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Κλείστε το δοχείο κατάλληλα και αποθηκεύστε σε στεγνό και δροσερό μέρος με απουσία πάγου.