



GRIZZLY MONTAGE EXTREME

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΠΑΓΜΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Πολύ δυνατή και γρήγορη κατασκευαστική κόλλα με ισχυρό αρχικό άρπαγμα και πολύ δυνατή τελική ωρίμανση για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλη για όλως των ειδών αντικείμενα: π.χ. Trespa®, σίδερο, αλουμίνιο, ψευδάργυρο, (ανοξειδωτο) ατσάλι, και άλλα μέταλλα, πέτρα, κεραμικά, τσιμέντο, τούβλο, γύψο, γυαλί, PVC, ABS, PC, PMMA και άλλα συνθετικά υλικά (δοκιμάστε σε ένα σημείο πρώτα), φελλό και αφρό πολυστερίνης, σε όλες τις επιφάνειες (λείες, πορώδης και μη πορώδης και ελαφρά υγρές).

Όλα τα είδη αντικειμένων: π.χ. σοβατεπί, πηχάκια, πλαίσια παραθύρων, πλάκες ανοξειδωτου χάλυβα, κουφώματα, προσόψεις, μονωτικά υλικά, επενδύσεις σκάλας, υλικά επιστρώσης, δάπεδα πατώματος, γυψοσανίδες, κεραμικά πλακάκια, διακοσμητικά πολυστερίνης και τελειώματα. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ PE, PP, PTFE, τσιμέντο, επιφάνειες μόνιμα υγρές και για συγκόλληση μη πορώδους υλικού σε μη πορώδες υπόστρωμα. Όταν κολλάτε πλαστικά πάντα να κάνετε πρώτα τεστ πρόσφυσης. Η κόλληση σε πλαστικά μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο συνθετικού και την ποιότητα του πλαστικού.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ισχυρό αρχικό άρπαγμα (600kg/m² σε 10 δευτερόλεπτα) και τελική δύναμη (35kg/cm² σε 6 ώρες).
- Για όλα τα υλικά
- Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη στην εφαρμογή
- Γεμίζει κενά
- Χωρίς διαλύτες
- Μόνιμα ελαστική
- Διορθώνεται
- Ανθεκτική στην υγρασία
- Ανθεκτική σε θερμοκρασίες
- Δεν συρρικνώνεται: 100% κόλλα

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η κόλλα και τα υλικά που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των +5°C.

Απαιτήσεις επιφάνειας: Και οι δυο επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λίπη.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας : Και οι δυο επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λίπη. Η επιφάνεια πρέπει να είναι συμπαγής. Η επιφάνεια πρέπει να είναι ελαφρά υγρή. Δεν απαιτείται η χρήση primer.

Εργαλεία: Πιστόλι σιλικόνης και Bison πολυεργαλείο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

Πριν τη χρήση ανοίξτε την φύσιγγα κόβοντας την πλαστική μύτη με το πολυεργαλείο της Bison. Στερεώστε το ακροφύσιο στην φύσιγγα και κόψτε υπό λοξή γωνία στην επιθυμητή διάμετρο. Η εφαρμογή να γίνεται μόνο με το ειδικό ακροφύσιο που παρέχεται. Κόψτε την μύτη και τοποθετήστε το ακροφύσιο.

Ανάλογα με το βάρος του υλικού εφαρμόστε την κόλλα ισόποσα σε κάθετες ρίγες ή τελείες μεταξύ 10 και 40 cm. Πάντα να απλώνετε την κόλλα στις άκρες και κατά μήκος των ακμών. Η αμοιβαία μετακίνηση υλικών (πάνελ προσόψεων) μπορεί να γίνει με κόλλα πάχους 3 mm (χρησιμοποιήστε διαχωριστικά μπλόκ ή ταινία). Συναρμολογήστε τα υλικά πιέζοντας ή χτυπώντας σταθερά μαζί.

Η διόρθωση είναι δυνατή. Κλείστε την φύσιγγα σωστά μετά τη χρήση.

Λεκέδες / υπολείμματα : Αφαιρέστε τα υπολείμματα κόλλας με αμμωνία. Τα στεγνά υπολείμματα κόλλας μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με μηχανικά μέσα.

Συμβουλή: Προτείνουμε την Bison Grizzly Montage Power για εσωτερική χρήση.

Προτείνουμε την Bison Grizzly Montage Extreme για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Σημεία προσοχής : Οι ακόλουθοι χρόνοι ωρίμανσης βασίζονται σε συγκόλληση τουλάχιστον ενός πορώδους υλικού και πάχους κόλλας περίπου 1 mm. Εάν κολληθούν δυο μη πορώδη υλικά και/ή η στρώση κόλλας είναι παχύτερη τότε οι χρόνοι που απαιτούνται για να στεγνώσει η κόλλα μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτεροι.



GRIZZLY MONTAGE EXTREME

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΠΑΓΜΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ*

Στέγνωμα / χρόνος ωρίμανσης: Περίπου Αρχικό άρπαγμα σε 10 δευτερ.

Τελική δύναμη συγκόλλησης μετά από : Περίπου 6 ώρες

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αντοχή στην υγρασία : Πολυ Καλό

Αντοχή στο νερό: Καλό

Αντοχή στη θερμοκρασία : -40°C - +100°C

Αντοχή στην UV ακτινοβολία : Καλό

Αντοχή στα χημικά: Καλή

Ικανότητα βαφής: Καλή

Εκαστικότητα : Καλό

Ικανότητα πλήρωσης: Πολυ Καλό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Πολυμερές SMP

Χρώμα: Λευκό

Ιξώδες : Περίπου θιξοτροπική

Στέρεες ύλες: Περίπου 100 %

Πυκνότητα: Περίπου 1.52 g/cm³

Αρχική δύναμη συγκόλλησης: Περίπου 0.6 N/cm²

Αντοχή διατμήσεως : Περίπου 350 N/cm²

Συρρίκνωση: Περίπου 0 %

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύστε σε στεγνό μέρος καλά κλεισμένη σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C and +25°C.