

MULTIFILL-EPOXY THIXO

Έγχρωμος εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών

Ιδιότητες

Το MULTIFILL-EPOXY THIXO είναι ένα εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Μετά τη σκλήρυνσή του, παρουσιάζει υψηλές αντοχές σε θλίψη και κάμψη και υψηλή πρόσφυση. Το MULTIFILL-EPOXY THIXO είναι ανθεκτικό έναντι πληθώρας οξέων, αλκαλίων, διαβρωτικών για το σκυρόδεμα υγρών, καθαριστικών μέσων, θαλασσινού νερού και αλατούχου νερού.

Κατάλληλος για πλάτος αρμών 1,5 - 10 mm σε οριζόντιες επιφάνειες και 1,5 - 6 mm σε κάθετες επιφάνειες.

Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου RG σύμφωνα με το πρότυπο EN 13888 και ως κόλλα τύπου R2 σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004.

Πεδία εφαρμογής

Το MULTIFILL-EPOXY THIXO εφαρμόζεται όπου απαιτείται υψηλή αντοχή σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις. Συνδυάζεται άριστα με πλακίδια υψηλών χημικών αντοχών. Είναι κατάλληλο για αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου και δαπέδου και για επικόλληση πλακιδίων δαπέδου σε βιομηχανικούς χώρους, όπως ζυθοποιίες, γαλακτοκομεία, εργαστήρια, σφαγεία και σε άλλους τομείς των βιομηχανιών τροφίμων ή χημικών, καθώς και σε πισίνες, κουζίνες κλπ.

Είναι κατάλληλο για επιστρώσεις σε επιφάνειες που πρόκειται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της W-347, EPA 330.5 και EPA 110.2.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση:	εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών
Αποχρώσεις:	λευκό, γκρι, ανοιχτό γκρι, μαύρο, μπαχάμα μπεζ, γκρι ασημί & άλλες αποχρώσεις MULTIFILL κατόπιν παραγγελίας
Αναλογία ανάμιξης:	100:6,5 κατά βάρος

Πυκνότητα Συστατικό A:	1,65 kg/l στους +23°C
Πυκνότητα (A+B):	1,55 kg/l (+23°C)
Χρόνος ζωής στο δοχείο:	περίπου 45 min (+23°C)
Δυνατότητα καθαρισμού:	μέσα σε 45 min (+23°C)
Βατότητα:	μετά από 16 h (+23°C)
Ελάχιστη θερμοκρασία σκλήρυνσης:	+10°C
Μερική καταπόνηση:	μετά από 48 h (+23°C)
Ολική καταπόνηση:	μετά από 7 ημέρες (+23°C)
Αντοχή σε θλίψη:	> 45 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη:	> 30 N/mm ²
Αντοχή σε τριβή:	< 250 mm ³
Συρρίκνωση:	< 1,5 mm/m
Απορρόφηση νερού μετά από 240':	< 0,1 g
Αρχική αντοχή σε λοξή διάτμηση (7 ημέρες):	≥ 2,0 N/mm ²
Αντοχή σε λοξή διάτμηση μετά από εμβάπτιση σε νερό (21 ημέρες):	≥ 2,0 N/mm ²
Αντοχή σε λοξή διάτμηση μετά από θερμικό σοκ:	≥ 2,0 N/mm ²
Οι μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13888 και EN 12004.	

Καθαρισμός των εργαλείων: Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς με νερό, μετά από κάθε διακοπή εργασιών.

Τρόπος χρήσης

1. Ανάμιξη

Τα συστατικά A (ρητίνη) και B (σκληρυντής) είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Όλη η ποσότητα του συστατικού B προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό A. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα.

MULTIFILL-EPOXY THIXO

2. Διαδικασία εφαρμογής

Κόλληση πλακιδίων

Το υλικό απλώνεται και «χτενίζεται» ομοιόμορφα στο υπόστρωμα με οδοντωτή σπάτουλα. Αμέσως μετά τοποθετούμε τα πλακίδια, πιέζοντάς τα στο σημείο της επιθυμητής θέσης τους.

Αρμολόγηση πλακιδίων

Οι αρμοί πρέπει να είναι καθαροί και στεγνοί. Γεμίζονται με προσοχή με λαστιχένια σπάτουλα σε όλο τους το βάθος και το πλεόνασμα του υλικού απομακρύνεται τραβηγτά με λαστιχένια σπάτουλα, με φορά διαγώνια ως προς τη διεύθυνση των αρμών. Το ελάχιστο υλικό που απομένει στην επιφάνεια των πλακιδίων γαλακτωματοποιείται με τρίψιμο με ένα ελαφρά βρεγμένο σκληρό σφουγγάρι. Αφού το MULTIFILL-EPOXY THIXO έχει ελαφρώς τραβήξει, το γαλακτωματοποιημένο υλικό απομακρύνεται με ένα μαλακό σφουγγάρι. Κατόπιν, η επιφάνεια των πλακιδίων καθαρίζεται εκ νέου με ένα καθαρό και μαλακό σφουγγάρι. Η χρήση χλιαρού νερού διευκολύνει τον καθαρισμό. Για ακόμα ευκολότερο καθαρισμό, μπορεί να προστεθεί στο νερό περίπου 10% οινόπνευμα.

Κατανάλωση

Η κατανάλωση του MULTIFILL-EPOXY THIXO εξαρτάται από τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πάχος του αρμού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Διαστάσεις Πλακιδίων (σε cm)	Πάχος αρμού			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
2 x 2 x 0,3	930	1.400	---	---
4,2 x 4,2 x 0,6	890	1.330	1.770	2.210
10 x 10 x 0,6	370	560	740	930
10 x 10 x 0,9	560	840	1.120	1.400
15 x 15 x 0,7	290	430	580	720
15 x 15 x 1,2	500	740	990	1.240
20 x 20 x 0,7	220	330	430	540
20 x 30 x 0,7	180	270	360	450
24 x 12 x 0,8	310	470	620	780
24 x 11,5 x 1,5	600	900	1.200	1.500
24 x 11,5 x 2,0	800	1.200	1.590	1.990
24 x 11,5 x 2,5	1.000	1.500	1.990	2.490
30 x 30 x 0,8	170	250	330	410

(Οι τιμές της κατανάλωσης εκφράζονται σε g/m²)

Συσκευασία

Το MULTIFILL-EPOXY THIXO διατίθεται σε συσκευασίες των 3 kg και 10 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται σε προκαθορισμένες αναλογίες ανάμιξης κατά βάρος και το δοχείο του συστατικού Β είναι συσκευασμένο μέσα στο δοχείο του συστατικού Α.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από υγρασία και ηλιακή ακτινοβολία.

Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης από +5°C έως +35°C.

Παρατηρήσεις

- Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστημάτων επηρεάζεται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής είναι μεταξύ +15°C και +25°C, ώστε το προϊόν να έχει τη βέλτιστη εργασιμότητα και χρόνο ωρίμανσης. Σε χαμηλές θερμοκρασίες (<+15°C) παρατηρείται καθυστέρηση στην πήξη, ενώ σε υψηλότερες (>+30°C), η πήξη γίνεται πιο γρήγορα. Συνιστάται τους χειμερινούς μήνες μια ήπια προθέρμανση των υλικών, ενώ αντίστοιχα τους καλοκαιρινούς η αποθήκευσή τους σε δροσερό χώρο πριν από τη χρήση.
- Το MULTIFILL-EPOXY THIXO, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.
- Πριν από τη χρησιμοποίηση του υλικού, συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
- Για την εφαρμογή του MULTIFILL-EPOXY THIXO σε πάχη αρμών > 10mm (οριζόντιες επιφάνειες) και > 6 mm (κάθετες επιφάνειες), συμβουλευτείτε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

MULTIFILL-EPOXY ΤΗΙΧΟ

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ, τύπος Δ είναι 350 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν MULTIFILL-EPOXY ΤΗΙΧΟ έχει μέγιστη περιεκτικότητα 350 g/l ΠΟΕ.

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ (σύμφωνα με ASTM D 543-84 ή σύμφωνα με το EN 12808-1):

ΧΡΟΝΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 7 ΗΜΕΡΕΣ

MULTIFILL-EPOXY ΤΗΙΧΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΡΟΥΣ

A/A	Αντιδραστήριο	Διαφορά σε % (7 ημ)	Παρατηρήσεις	Διαφορά σε % (28 ημ)	Παρατηρήσεις
1	Υδροχλωρικό οξύ πυκνό 37% κ.β.	- 1,02	Αποχρωματισμός	- 3,56	Αποχρωματισμός
2	Θειικό οξύ 30% κ.β.	+ 0,11	Αποχρωματισμός	+ 0,54	Αποχρωματισμός
3	Οξικό οξύ 5% κ.β.	+ 0,79	Καμία επίπτωση	+ 1,18	Καμία επίπτωση
4	Διάλυμα γαλακτικού οξέος 5% κ.β.	- 0,92	Καμία επίπτωση	- 0,98	Καμία επίπτωση
5	Διάλυμα καυστικού νατρίου 60% κ.β.	+ 0,06	Καμία επίπτωση	+ 0,18	Καμία επίπτωση
6	Αιθανόλη	+ 0,65	Καμία επίπτωση	+ 2,54	Καμία επίπτωση
7	Ξυλόλιο	+ 9,93	Καμία επίπτωση	+ 12,47	Καμία επίπτωση
8	Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 10% κ.β.	-1,00	Καμία επίπτωση	-1,60	Καμία επίπτωση

MULTIFILL-EPOXY THIXO

	
ISOMAT S.A. 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece 10	
EN 12004:2007+A1:2012 DoP No.: MULTIFILL EPOXY THIXO/1078-02 NB: 2032 Improved, reaction resin adhesive, for internal and external tiling.	
Reaction to fire	Class F
Release of dangerous substances	See MSDS
Bond strength, as:	
- initial shear adhesion strength	≥ 2 N/mm ²
Durability, of	
- shear adhesion strength after thermal shock	≥ 2 N/mm ²
shear adhesion strength after water immersion	≥ 2 N/mm ²

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr